



VIỆN THỦY CÔNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU
HYDRAULIC CONSTRUCTION INSTITUTE
BUILDING MATERIALS RESEARCH DEPARTMENT

Địa chỉ (Address): Số 03, ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.35641535 Fax: 024.35642371



PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VỮA TỰ SAN

Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Thương mại ATARA Việt Nam
Loại mẫu: Vữa tự san Ata Leveling 202
Ngày gửi mẫu: 26/02/2025
Ngày thí nghiệm: Từ ngày 26/02/2025 đến ngày 26/03/2025
Thiết bị thí nghiệm: Máy trộn vữa, ống Suttard, ống lường 500ml, bộ dụng cụ đo ninh kết, máy nén vữa

BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả				Yêu cầu theo nhà sản xuất	Phương pháp thử
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	TB		
1	Độ chảy xòe	mm	295				-	TCVN 9204 : 2012
2	Độ tách nước	%	0				-	
3	Thời gian bắt đầu đông kết	Giờ:Phút	11:25'				-	TCVN 9338 : 2012
4	Thời gian kết thúc đông kết	Giờ:Phút	15:00'				-	
5	Cường độ nén tuổi 3 ngày	MPa	21,98	21,45	22,42	22,41	-	TCVN 3121-11 : 2022
			21,59	23,53	23,46			
6	Cường độ nén tuổi 7 ngày		27,80	26,88	26,31	27,20	-	
			27,00	27,80	27,38			
7	Cường độ nén tuổi 28 ngày		33,32	32,85	34,17	33,39	-	
			33,86	33,48	32,65			
Ghi chú: Lượng dùng nước 20% so với bột (theo khối lượng).								

Hà Nội, ngày: 26/03/2025

GIÁM SÁT TN

NGƯỜI THÍ NGHIỆM

P. TRƯỞNG PHÒNG

P. VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Trinh

Nguyễn Thanh Tuấn

Ngô Anh Quân