



VIỆN THỦY CÔNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU
HYDRAULIC CONSTRUCTION INSTITUTE
BUILDING MATERIALS RESEARCH DEPARTMENT
Địa chỉ (Address): Số 03, ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel) : 024.35641535 Fax: 024.35642371



PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM KEO DÁN GẠCH

Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Thương mại ATARA Việt Nam
Loại mẫu: Keo dán gạch Ata Tilebond
Ngày gửi mẫu: 26/02/2025
Ngày thí nghiệm: Từ ngày 26/02/2025 đến ngày 26/03/2025
Thiết bị thí nghiệm: Máy nén vữa, máy kéo bám dính, thước kẹp kỹ thuật

BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả				Yêu cầu theo nhà sản xuất	Phương pháp thử
			Mẫu1	Mẫu 2	Mẫu 3	TB		
1	Độ trượt	mm	0,48	0,50	0,49	0,49	-	TCVN 7899-2:2008
2	Cường độ nén tuổi 28 ngày	MPa	15,87	16,84	15,37	15,85	-	TCVN 3121-11 : 2022
			15,65	16,26	15,12			
3	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn	MPa	1,3	1,3	1,4	1,33	-	TCVN 7899-2:2008
4	Thời gian mở (cường độ bám dính khi kéo sau 30 phút)	MPa	1,2	1,3	1,2	1,23	-	
Ghi chú: Lượng dùng nước 22% so với bột (theo khối lượng).								

Hà Nội, ngày: 26/03/2025

GIÁM SÁT TN

NGƯỜI THÍ NGHIỆM

P. TRƯỞNG PHÒNG

P. VIỆN TRƯỞNG

Thanh



Dương Thị Thanh

Nguyễn Thanh Tuấn

Ngô Anh Quân