Số (No): 0242025-TN.VLCT-VTC/TP

BM 0017/TB-06/2015/NCVL-VTC

VIỆN THỦY CÔNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU
HYDRAULIC CONSTRUCTION INSTITUTE
BUILDING MATERIALS RESEARCH DEPARTMENT
Địa chỉ (Address): Số 03, ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại (Tel) : 024.35641535 Fax: 024.35642371

LAS - XD 24.080

ISO 9001:2015

PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Đơn vị yêu cầu: Công ty Cổ phần Thương mại ATARA Việt Nam

Loại mẫu: Vật liệu chống thấm gốc xi măng Ata Seal 204

Ngày gửi mẫu: 26/02/2025

Ngày thí nghiệm: Từ ngày 26/02/2025 đến ngày 02/04/2025

Thiết bị thí nghiệm: Cân kỹ thuật, máy kéo Columbine, máy kéo bám dính, máy chạy thấm

BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả				Yêu cầu theo nhà sản xuất	Phương pháp thử
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	TB		
1	Khối lượng thể tích hỗn hợp	kg/m^3	**1.780**				-	TCVN 3121-6 : 2022
2	Độ giãn dài khi đứt	%	75	80	75	**76,7**	-	ASTM D412
3	Cường độ bám dính trên nền bê tông M300 tuổi 28 ngày	MPa	1,1	1,3	1,1	**1,17**	-	BS EN 14891
4	Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5 atm trong 7 ngày	-	Không thấm	Không thấm	Không thấm	-	-	BS EN 14891
Ghi chú: Tỷ lệ trộn Nước : Bột = 1 : 2,5 (theo khối lượng).								

Hà Nội, ngày: 02/04/2025

GIÁM SÁT TN	NGƯỜI THÍ NGHIỆM	P. TRƯỞNG PHÒNG	P. VIỆN TRƯỞNG
	Nguyễn Thị Trinh	Nguyễn Thanh Tuấn	Ngô Anh Quân

XD LAS 24.080

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM VIỆN THỦY CÔNG

Các kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng gửi đến.