

ATA NANO AB

Keo trong suốt Epoxy 2 thành phần



MÔ TẢ

- ATA NANO AB là hợp chất chống thấm gốc epoxy trong suốt. Sau khi thi công sẽ hình thành một lớp chống thấm trong suốt, đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình, che phủ toàn bộ bề mặt thi công. Sản phẩm có độ cứng, độ bền bỉ cao, chống trơn trượt, đem lại hiệu quả thi công cao với ưu điểm không cần đục gạch giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công.

ỨNG DỤNG

- Nhà vệ sinh, ban công, loga...
- Khu vực bể bơi, bể cá, bể nước.
- Tường ốp lát bằng đá, gạch, gỗ...
- Sàn nhà, tường nhà ốp lát gạch, đá, gỗ...

ƯU ĐIỂM

- Hiệu quả chống thấm vượt trội
- Dễ thi công
- Tiết kiệm thời gian và chi phí
- Độ bám dính cao
- Thân thiện với môi trường
- Tăng tính thẩm mỹ
- Bảo vệ toàn diện

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Trạng thái	Dạng lỏng
Màu trắng	Trong suốt (sau khi khô)
Đóng gói	Thùng 1kg - 5kg
Tỷ lệ thành phần	A : B = 1 : 2

ĐỊNH MỨC THI CÔNG

- Khoảng 0.2 - 0.3 kg/m²/lớp (tùy thuộc vào độ thấm hút và tình trạng bề mặt cần thi công) 2-3 lớp

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong điều kiện còn nguyên, chưa mở, không hư hỏng.

LƯU Ý

- Sau khi thi công xong chờ sơn khô và đóng rắn mới có thể sử dụng được, thời gian đóng rắn của sản phẩm khoảng
- 24~48h giờ khi nhiệt độ là 25°C.
- Bảo quản nơi khô ráo mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Làm sạch bề mặt, đảm bảo rằng không có cấu trúc lỏng lẻo như dầu, bụi, tóc, v.v...
- Xử lý các điểm khuyết tật về bề mặt thi công. Nếu trên bề mặt có những khe sâu bị rỗng. Sau khi trám vá khô thì có thể tiến hành thi công.
- Bề mặt thi công cần khô ráo, sạch sẽ

THI CÔNG

- Trộn sản phẩm theo tỷ lệ A : B= 1 : 2 sau đó khuấy kỹ trong vòng từ 1-2 phút.
- Tiến hành lăn phủ thi công lớp 1, với định mức: 0.2 - 0.3 kg/m²/lớp
- Chờ khô khoảng 6-8 giờ thì tiến hành lăn phủ lớp 2 với định mức 0.2 - 0.3 kg/m²/lớp

(Lưu ý: nếu khuấy không đều có thể dẫn tới hiện tượng sau thi công không đóng rắn, khuyến nghị thi công hết trong vòng 15 - 30 phút. Sau khi trộn hỗn hợp ATA NANO AB nên sử dụng hết trong vòng khoảng 15-30 phút. Nên tính toán khối lượng để thi công trước khi trộn sản phẩm, tránh bị dư thừa đóng rắn hỗn hợp.)

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng dung môi như: xylene, toluene,...
- Không được đổ bỏ sản phẩm vào cống, nước hoặc đất mà phải hủy bỏ theo đúng quy định;
- Sản phẩm dễ bắt lửa nên tuân thủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công;
- Mang kính, giày, găng tay và quần áo bảo hộ trong khi thi công sản phẩm;
- Nếu sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Thời gian thi công	< 30 phút
Thời gian khô và liên kết hoàn toàn	24 - 36 giờ
Nhiệt độ thi công	5 - 35°C
Yêu cầu môi trường	Tránh tiếp xúc nước trong vòng 24-36 giờ trước khi sản phẩm khô hoàn toàn
Không trộn lẫn	Không trộn với nước, xi măng, hoặc dung môi khác

Ghi chú:

Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt độ môi trường 25°C, độ ẩm không khí 50%. Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi.

Miễn trừ: Thông tin kỹ thuật và các bước hướng dẫn thi công sản phẩm được chúng tôi ghi trên tài liệu này tất cả đều dựa trên quá trình nghiên cứu lâu dài, cơ sở khoa học. Tuy nhiên, thực tế ứng dụng chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp hoàn toàn với tất cả điều kiện thi công: kinh nghiệm, bề mặt và điều kiện thực tế của môi trường. Liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ATARA VIỆT NAM

Văn phòng: D9-31, Geleximco Lê Trọng Tấn,
Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 058.332.6666
Email: ataravietnam@gmail.com
Website: www.atara.vn
Sản xuất tại: Đồng Nhân, Hoài Đức, Hà Nội

