

ATA TOPCOAT

Lớp phủ chống tia UV



MÔ TẢ

- ATA TOPCOAT là lớp phủ hoàn thiện Polyurethane 2 thành phần chịu tia cực tím (UV), chịu hóa chất, giúp tăng tính thẩm mỹ và bền màu cho lớp chống thấm bên dưới.

ỨNG DỤNG

- Làm lớp phủ hoàn thiện cho lớp chống thấm gốc Polyurethane, Hybriic, Polyurea, PU Foam...

ƯU ĐIỂM

- Lớp phủ có độ bóng cao
- Bám dính tốt
- Chống UV và hóa chất
- Khả năng chống bám bụi và chống mài mòn cao

TỶ LỆ TRỘN

- Trộn 2 thành phần theo tỷ lệ A : B = 3 : 1 (tính theo khối lượng).

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong điều kiện còn nguyên, chưa mở, không hư hỏng.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Trạng thái	Dạng lỏng
Màu trắng	Ghi xám & Xanh
Đóng gói	Bộ 4 kg và Bộ 16 kg

ĐỊNH MỨC THI CÔNG

- 0.2 - 0.3 kg/m²/2 lớp (Định mức có thể thay đổi tùy theo bề mặt thi công)

LƯU Ý

- Nên thi công tại nơi thông thoáng, tránh xa các nguồn khói và lửa
- Dùng quạt thông gió khi cần thiết.
- Mang các trang bị bảo hộ lao động: khẩu trang than hoạt tính, găng tay và kính.
- Trong trường hợp có tiếp xúc với mắt, rửa mắt với thật nhiều nước và đưa đến Bác sỹ trong thời gian sớm nhất.
- Lưu ý dung môi là chất dễ bay hơi.
- Vui lòng đọc tất cả thông tin trong tài liệu của sản phẩm trước khi thi công. Những thông tin này có thể được cập nhật mà không có sự báo trước.
- Vui lòng liên hệ hoặc ghé thăm trang web của Chúng tôi để cập nhật dữ liệu kỹ thuật và hướng dẫn

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Cần làm sạch tạp chất, bụi bẩn, dầu, độ ẩm hoặc các chất ô nhiễm khác khỏi bề mặt trước khi phủ lớp ATA TOPCOAT

THI CÔNG

Pha trộn:

- Tỷ lệ trộn giữa thành phần A : B = 3 : 1 (theo khối lượng);
- Sử dụng các loại máy khuấy trộn chuyên dụng để trộn sản phẩm;
- Mở thành phần A, dùng máy khuấy đều trong vòng từ 2 ÷ 3 phút. Sau đó đổ hết thành phần B vào thùng của thành phần A và trộn tiếp từ 3 ÷ 5 phút tới khi hỗn hợp đồng nhất;
- Lưu ý trong quá trình trộn nên để cánh khuấy ngập sâu trong hỗn hợp để tránh dòng khí bị cuốn vào.

Thi công:

- Thi công ATA TOPCOAT ngay sau khi trộn xong bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng;
- Thi công 1 lớp ATA TOPCOAT với định mức 0.15 ÷ 0.3 kg/m².
Có thể thi công nhiều hơn 1 lớp, các lớp thi công cách nhau tối thiểu từ 6 ÷ 8 giờ.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng dung môi như: xylene, toluene,...
- Không được đổ bỏ sản phẩm vào cống, nước hoặc đất mà phải hủy bỏ theo đúng quy định;
- Sản phẩm dễ bắt lửa nên tuân thủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công;
- Mang kính, giày, găng tay và quần áo bảo hộ trong khi thi công sản phẩm;
- Nếu sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Thời gian thi công	< 30-60 phút
Thời gian khô hoàn toàn	≤ 24 giờ (Cho lớp cuối cùng)
Độ bền khi ngâm nước	Không ảnh hưởng
Khả năng chống thấm	Màng chống thấm liên tục, không mối nối
Cường độ bám dính	≥ 1.2 MPa
Chống UV	Tốt
Khả năng chống bám bụi và mài mòn	Cao

Ghi chú:

Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt độ môi trường 25°C, độ ẩm không khí 50%. Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi.

Miễn trừ: Thông tin kỹ thuật và các bước hướng dẫn thi công sản phẩm được chúng tôi ghi trên tài liệu này tất cả đều dựa trên quá trình nghiên cứu lâu dài, cơ sở khoa học. Tuy nhiên, thực tế ứng dụng chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp hoàn toàn với tất cả điều kiện thi công: kinh nghiệm, bề mặt và điều kiện thực tế của môi trường. Liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ATARA VIỆT NAM

Văn phòng: D9-31, Geleximco Lê Trọng Tấn,
Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 058.332.6666
Email: ataravietnam@gmail.com
Website: www.atara.vn
Sản xuất tại: Đồng Nhân, Hoài Đức, Hà Nội

