

ATA MEMBRANE

Chất chống thấm bitum
biến tính Polyme gốc nước



MÔ TẢ

- Ata Membrane là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.

ỨNG DỤNG

- Lớp chống thấm trên bề mặt bê tông, vữa trát.
- Sàn mái phẳng
- Ban công, sàn vệ sinh
- Tầng hầm, vv.
- Chống thấm cho tường

ƯU ĐIỂM

- Dễ thi công bằng chổi lăn hoặc phun máy
- Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt
- Đặc tính kết dính tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt
- Được thiết kế để sử dụng trên các kết cấu cũ và mới không chứa dung môi, không mùi

LƯU Ý

- Vì Ata Membrane không kháng tia tử ngoại trong thời gian dài nên các bề mặt lộ thiên (như mái phẳng) phải được bảo vệ (như sơn phản chiếu hoặc vữa trát bảo vệ).
- Không sử dụng sản phẩm làm bề mặt chịu sự đi lại trực tiếp.
- Khi đã mở thùng, nên sử dụng hết sản phẩm.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Trạng thái	Dạng lỏng
Màu trắng	Màu đen
Đóng gói	Thùng 18kg

ĐỊNH MỨC THI CÔNG

- Lớp lót: 0.2- 0.3 kg/m²
- Lớp phủ: 0.6 kg/m² mỗi lớp
(tổng khoảng 2kg/m² cho độ dày ~1mm sau khi khô)

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong điều kiện còn nguyên, chưa mở, không hư hỏng.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền phải sạch, đặc chắc và không bị đọng nước và không bị nhiễm các chất
- làm bẩn bề mặt như dầu nhờn, hợp chất bảo dưỡng và bụi bề mặt.

THI CÔNG

Lớp lót:

- Thêm 20-50% nước vào Ata Membrane và trộn đều để làm lớp lót.
- Dùng lăn hoặc phun phủ một lớp lót lên bề mặt.
- Để cho lớp lót này khô hoàn toàn trước khi thi công các lớp tiếp theo.

Lớp phủ:

- Tiến hành lăn lớp phủ thứ 1, không pha nước, định mức khoảng 0,5-0,6kg/m².
- Chờ khô khoảng 4-6 giờ thì thi công lớp thứ 2, không pha nước, với định mức 0,5-0,6kg/m².
- Thi công lớp thứ 2 vuông góc với lớp thứ 1.
- Có thể thi công 3-4 lớp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng dung môi như: xylene, toluene,...
- Không được đổ bỏ sản phẩm vào cống, nước hoặc đất mà phải hủy bỏ theo đúng quy định;
- Sản phẩm dễ bắt lửa nên tuân thủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công;
- Mang kính, giày, găng tay và quần áo bảo hộ trong khi thi công sản phẩm;
- Nếu sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất;
- Để tìm hiểu thêm các thông và các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm, người sử dụng nên tham khảo tài liệu kỹ thuật an toàn mới nhất của sản phẩm trình bày về tính cơ lý, tính sinh thái, tính độc hại và các chỉ tiêu an toàn khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Khả năng chịu nhiệt	Nhiệt độ ứng dụng: Từ 5°C đến 35°C Nhiệt độ làm việc sau khi thi công: -20°C đến 80°C
Tỉ trọng	Khoảng 1.0 - 1.2 kg/lít
Độ nhớt	1000 - 2000 cps (Centipoise)
Độ dày lớp phủ khô	~1 mm (sau khi thi công 2 lớp, mỗi lớp 0.6 kg/m ²)
Độ đàn hồi	Độ đàn hồi cao, chịu được co giãn và biến dạng của bề mặt

Ghi chú:

Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt độ môi trường 25°C, độ ẩm không khí 50%. Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi.

Miễn trừ: Thông tin kỹ thuật và các bước hướng dẫn thi công sản phẩm được chúng tôi ghi trên tài liệu này tất cả đều dựa trên quá trình nghiên cứu lâu dài, cơ sở khoa học. Tuy nhiên, thực tế ứng dụng chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp hoàn toàn với tất cả điều kiện thi công: kinh nghiệm, bề mặt và điều kiện thực tế của môi trường. Liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ATARA VIỆT NAM

Văn phòng: D9-31, Geleximco Lê Trọng Tấn,
Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 058.332.6666
Email: ataravietnam@gmail.com
Website: www.atara.vn
Sản xuất tại: Đồng Nhân, Hoài Đức, Hà Nội

