



VIỆN THỦY CÔNG
PHÒNG NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU
 HYDRAULIC CONSTRUCTION INSTITUTE
 BUILDING MATERIALS RESEARCH DEPARTMENT

Địa chỉ (Address): Số 03, ngõ 95, phố Chùa Bộc, P. Kim Liên, TP. Hà Nội
 Điện thoại (Tel) : 024.35643664 Fax: 024.35642371



PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần thương mại ATARA Việt Nam
 Loại mẫu: Vật liệu chống thấm gốc Polyurethane ATA A22
 Ngày gửi mẫu: 25/11/2025
 Ngày thí nghiệm: Từ ngày 25/11/2025 đến ngày 30/12/2025
 Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo bám dính Proceq, máy kéo Columbine, máy chạy thấm, thước kẹp

BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả				Yêu cầu	Phương pháp thử
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình		
1	Cường độ chịu kéo	MPa	1,52	1,59	1,46	1,53	-	ASTM D412
2	Độ giãn dài khi đứt	%	750	725	750	741,7	-	
3	Cường độ bám dính trên nền bê tông M300 ở điều kiện thường	MPa	1,5	1,7	1,4	1,53	-	BS EN 14891
4	Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1,5 atm trong 7 ngày	-	Không thấm	Không thấm	Không thấm	-	-	

Hà Nội, ngày: 30/12/2025

GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM

NGƯỜI THÍ NGHIỆM

P. TRƯỞNG PHÒNG

P. VIỆN TRƯỞNG

Thanh

Dương Thị Thanh



Nguyễn Thanh Tuấn

Ngô Anh Quân