

ATA PRO

KEO 2 THÀNH PHẦN TRỘN SỎI ĐÁ



MÔ TẢ

- ATA PRO là loại keo epoxy trong suốt, hai thành phần, không dung môi. Nó là chất kết dính liên kết đá và khoáng chất cốt liệu tạo thành sàn thoát nước tự nhiên. Nó được thiết kế để sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời

ỨNG DỤNG

- Chất kết dính cho sàn thảm thạch anh và đá Lốp phủ trang trí ở các khu vực bên ngoài như: thềm nhà, bậc lối đi.
- Khách sạn và Trung tâm mua sắm
- Sàn cho sân, đường lái xe và vỉa hè
- Nhà kho và phòng trưng bày
- Chậu cây cảnh

ƯU ĐIỂM

- Thuận lợi
- Độ bám dính tuyệt vời trên đá và cốt liệu.
- Không chứa dung môi
- Chịu được UV
- Không bị ngả vàng do thời tiết
- Ít mùi, dễ dàng thi công
- Chống ẩm mốc

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Trạng thái	Dạng lỏng
Màu trắng	Keo trong
Đóng gói	Bộ 1kg và bộ 15kg

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong điều kiện còn nguyên, chưa mở, không hư hỏng.

LƯU Ý

- Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu sản phẩm tiếp xúc với da, cần làm sạch bằng chất tẩy rửa thích hợp. Nếu sơn dính vào mắt phải dùng nhiều nước để xối rửa và tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức.
- Tránh ánh nắng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo
- Thông tin được cung cấp trong đặc điểm kỹ thuật sản phẩm này chỉ dựa trên kiến thức của chúng tôi đạt được trong phòng thí nghiệm và trong thực tế. Tuy nhiên, vì việc sử dụng sản phẩm thường vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi, vì vậy chúng tôi chỉ đưa ra sự đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi đặc điểm kỹ thuật bằng cách thông báo trước.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt được xử lý bằng sản phẩm này phải chắc chắn, sạch và khô hoàn toàn và không có quá nhiều khuyết điểm (độ ẩm thi công dưới 6%), loại bỏ tất cả dấu vết của bụi, dầu mỡ và khuôn bị bong ra trước khi thi công

TRỘN

- Trộn 2 thành phần A và B của bộ ATA PRO theo tỷ lệ 1:2
- Sau đó trộn hỗn hợp ATA PRO với các loại cốt liệu đã chọn (đá tự nhiên, đá cẩm thạch nghiền hoặc thạch anh) với kích thước hạt 2-4 mm hoặc 4-7 mm với tỷ lệ chất kết dính và cốt liệu là 4-6% trọng lượng. Các Tỷ lệ giữa chất kết dính và đá phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của chất nền và kích thước đá được sử dụng. Dùng máy trộn đều cốt liệu đá với ATA PRO khoảng 2-4 phút. Cốt liệu dùng trong hỗn hợp phải khô và sạch, đảm bảo sỏi đá được trộn đều.

THI CÔNG

- Hỗn hợp được trải đều trên bề mặt bằng bay sau đó được san bằng và đầm chặt bằng bay hoặc máy đầm
- Khả năng hoạt động của nhựa phản ứng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chất nền. Ở nhiệt độ thấp các phản ứng hóa học bị chậm lại; điều này kéo dài tuổi thọ của nôi.
- Nhiệt độ cao làm tăng tốc độ phản ứng hóa học nên thời gian thực hiện công việc được rút ngắn tương ứng.
- Thi công hỗn hợp ở nhiệt độ từ +10°C đến +30°C. Làm sạch dụng cụ ngay lập tức
- Sau khi cứng lại, sản phẩm chỉ có thể được gỡ bỏ bằng máy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Ngoại quan	Trong suốt
Hàm lượng rắn	100%
Tỷ trọng	1.02 g/cm ³
Độ nhớt (hỗn hợp)	1300–1500 cPs
Thời gian đóng rắn (khô chạm tay)	240 phút (ở 25°C / độ ẩm 85%)
Thời gian sử dụng sau khi pha	240 phút (ở 25°C / độ ẩm 85%)
Thời gian cho phép lưu thông	4 ngày
Nhiệt độ thi công	10°C – 35°C
Tỷ lệ pha trộn	1 : 2 theo khối lượng

Ghi chú:

Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt độ môi trường 25°C, độ ẩm không khí 50%. Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi.

Miễn trừ: Thông tin kỹ thuật và các bước hướng dẫn thi công sản phẩm được chúng tôi ghi trên tài liệu này tất cả đều dựa trên quá trình nghiên cứu lâu dài, cơ sở khoa học. Tuy nhiên, thực tế ứng dụng chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp hoàn toàn với tất cả điều kiện thi công: kinh nghiệm, bề mặt và điều kiện thực tế của môi trường. Liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ATARA VIỆT NAM

Văn phòng: D9-31, Geleximco Lê Trọng Tấn,
Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 058.332.6666
Email: ataravietnam@gmail.com
Website: www.atara.vn
Sản xuất tại: Đồng Nhân, Hoài Đức, Hà Nội

