



VIỆN THỦY CÔNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
 HYDRAULIC CONSTRUCTION INSTITUTE
 CENTER FOR MATERIALS AND CONSTRUCTION QUALITY INSPECTION
 Địa chỉ (Address): Số 03, ngõ 95, phố Chùa Bộc, P. Kim Liên, TP. Hà Nội
 Điện thoại (Tel): 024.35643664



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần thương mại ATARA Việt Nam
 Loại mẫu: Vật liệu chống thấm Polyurethane gốc nước ATA PUW500
 Ngày gửi mẫu: 18/06/2026
 Ngày thí nghiệm: Từ ngày 18/06/2026 đến ngày 25/06/2026
 Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo bám dính, máy kéo Columbine

BẢNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả				Yêu cầu	Phương pháp thử
			Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	Trung bình		
1	Độ giãn dài khi đứt	%	430	470	460	453,3	-	ASTM D412
2	Cường độ bám dính trên nền bê tông M300	MPa	1,4	1,3	1,6	1,43	-	ASTM D4541
3	Độ cứng Shore A	-	68	71	72	70,3	-	ASTM D2240
4	Cường độ chịu kéo	MPa	1,8	1,9	1,9	1,86	-	ASTM D412

Hà Nội, ngày: 25/06/2026

GIÁM SÁT THÍ NGHIỆM

NGƯỜI THÍ NGHIỆM

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

P. VIỆN TRƯỞNG

Tha

Dương Thị Thanh



Nguyễn Thanh Tuấn



Ngô Anh Quân