

# ATA PRO

## KEO 2 THÀNH PHẦN TRỘN SỎI ĐÁ



### MÔ TẢ

- ATA PRO là loại keo polyurethane béo trong suốt, hai thành phần, không dung môi và chất kết dính tương tự epoxy. Nó là chất kết dính xử lý độ ẩm để liên kết đá và khoáng chất cốt liệu tạo thành sàn tự thoát nước. Nó được thiết kế để sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời

### ỨNG DỤNG

- Chất kết dính cho sàn thảm thạch anh và đá
- Lớp phủ trang trí ở các khu vực bên ngoài như lối đi, bậc thềm
- Khách sạn và Trung tâm mua sắm
- Sân cho sân, đường lái xe và vỉa hè
- Nhà kho và phòng trưng bày
- Chậu cây cảnh

### LƯU Ý

- Thuận lợi
- Độ bám dính tuyệt vời trên đá và cốt liệu
- Không chứa dung môi
- Ổn định tia cực tím và màu sắc
- Dễ dàng áp dụng
- Ít mùi
- Chống ẩm mốc

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái : Dạng lỏng
- Màu sắc : Keo trong
- Đóng gói : Bộ 25kg và bộ 5kg

### BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong điều kiện còn nguyên, chưa mở, không hư hỏng.

### LƯU Ý

- Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu sản phẩm tiếp xúc với da, cần làm sạch bằng chất tẩy rửa thích hợp. Nếu sơn dính vào mắt phải dùng nhiều nước để xối rửa và tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức.
- Tránh ánh nắng trực tiếp, bảo quản nơi khô ráo
- Thông tin được cung cấp trong đặc điểm kỹ thuật sản phẩm này chỉ dựa trên kiến thức của chúng tôi đạt được trong phòng thí nghiệm và trong thực tế. Tuy nhiên, vì việc sử dụng sản phẩm thường vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi, vì vậy chúng tôi chỉ đưa ra sự đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi đặc điểm kỹ thuật bằng cách thông báo trước.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt được xử lý bằng sản phẩm này phải chắc chắn, sạch và khô hoàn toàn và không có quá nhiều khuyết điểm
- (độ ẩm tối đa không cao hơn 4%), loại bỏ tất cả dấu vết của bụi, dầu mỡ và khuôn bị bong ra trước khi thi công
- Sơn lót bề mặt nền bằng sơn lót trước khi rải hỗn hợp
- Đảm bảo nhiệt độ bề mặt cao hơn +10°C

## TRỘN

- Trộn hỗn hợp ATA PRO với các loại cốt liệu đã chọn (đá tự nhiên, đá cẩm thạch nghiền hoặc thạch anh) với kích thước hạt 2-4 mm hoặc 4-7 mm với tỷ lệ chất kết dính và cốt liệu là 4-6% trọng lượng. các
- Tỷ lệ giữa chất kết dính và đá phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của chất nền và kích thước đá được sử dụng.
- Trộn cùng với máy khoan ở tốc độ thấp có gắn phụ kiện trộn xoắn ốc hoặc trong máy trộn xi măng thông thường trong 10 phút. Cốt liệu dùng trong hỗn hợp phải khô và sạch
- Đảm bảo làm ướt hoàn toàn sỏi/đá.

## THI CÔNG

- Hỗn hợp được trải đều trên bề mặt bằng bay sau đó được san bằng và đầm chặt bằng bay hoặc máy đầm
- Khả năng hoạt động của nhựa phản ứng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường và chất nền. Ở nhiệt độ thấp các phản ứng hóa học bị chậm lại; điều này kéo dài tuổi thọ của nôi.
- Nhiệt độ cao làm tăng tốc độ phản ứng hóa học nên thời gian thực hiện công việc được rút ngắn tương ứng.
- Thi công hỗn hợp ở nhiệt độ từ +10°C đến +30°C. Làm sạch dụng cụ ngay lập tức
- Sau khi cứng lại, sản phẩm chỉ có thể được gỡ bỏ bằng máy.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Parameter	Date
Appearance	Clear
Solid content	100%
Density	1.02gr/cm <sup>3</sup>
Viscosity(mixture)	1300-1500 Cps
Cure time (Foot traffic):	240min (25°C/85% humidity)
Pot life	240min (25°C/85% humidity)
Vehicle traffic:	4 days
Application temperature:	10°C-35°C
Mix ratio:	2.5:1 by weight

### Ghi chú:

- Thời gian sử dụng sẽ giảm nếu sản phẩm được giữ trong hộp sau khi trộn. Sau khi trộn sản phẩm phải được đổ thành dải xuống sàn và trộn với cốt liệu ngay lập tức.
- Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và độ dày màng sơn. Độ ẩm cao sẽ rút ngắn thời gian chữa bệnh

Miễn trừ: Thông tin kỹ thuật và các bước hướng dẫn thi công sản phẩm được chúng tôi ghi trên tài liệu này tất cả đều dựa trên quá trình nghiên cứu lâu dài, cơ sở khoa học. Tuy nhiên, thực tế ứng dụng chúng tôi không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp hoàn toàn với tất cả điều kiện thi công: kinh nghiệm, bề mặt và điều kiện thực tế của môi trường. Liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ATARA VIỆT NAM**

Văn phòng: 74 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 058.332.6666

Email: ataravietnam@gmail.com

website: atara.vn

SXT: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.

